

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

VITRO
LATEX ACRÍLICO
antihongos interior exterior
PREMIUM BLANCO

A circular badge features a green leaf and the text "AMBIENTE CUIDAMOS EL MEDIO AMBIENTE".

A can of VITRO LÁTEX ACRÍLICO paint is shown, labeled "VITRO LÁTEX ACRÍLICO antihongos interior exterior PREMIUM BLANCO L-031054 1 LITRO".

CARACTERISTICAS.

Pintura al agua tipo látex acrílico anti hongos de alta calidad, resistencia y poder cubriente para paredes interiores y exteriores. De fácil aplicación, rápido secado y optima terminación en todo tipo de mampostería y revoques. Formulada a partir de pigmentos, cargas, aditivos y un copolímero acrílico que le otorgan excelente resistencia a la alcalinidad propia de los sustratos cementicios.

Se aplica como pintura de terminación de las siguientes tipos de superficies:

- Revoques.
- Enduido.
- Paredes pintadas o selladas con cal.
- Hormigón
- Ladrillos
- Yeso
- Todo tipo de mampostería.

ESPECIFICACIONES:

Composición: Emulsión acrílica, pigmentos, cargas, aditivos y solventes.

Usos: todo tipo de mampostería o revoques en interiores o exteriores.

Terminación: Mate.

Colores: Blanco.

Densidad: 1,35-1,45 Kg./lt.

Rendimiento: 8 a 12 m²/lt por mano (según tipo de superficie)

Secado: 4 a 6 hrs. (según condiciones ambientales).

Dilución y limpieza: Agua

Dilución: 5 a 10%

Modo Aplicación: Rodillo de corderito o pincel.

Entonado: Con tonalizadores universales (máximo 30CC en 4 litros), con Pintura para Pisos y Fachadas VITRO y con Acrílico Color VITRO estos últimos en cualquier relación.

Lavabilidad: Lavable.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Preparar correctamente la superficie eliminando suciedad, humedad, grattitud, polvo, pintura vieja descascarada o suelta. En caso de existir hongos o algas eliminarlos con una solución diluida de hipoclorito de sodio.

En superficies nuevas, se debe dejar secar como mínimo 30 días para asegurar el correcto fraguado y la disminución adecuada de la alcalinidad. Luego se debe aplicar el Sellador Pigmentado como imprimación de la pintura Premium Blanco VITRO.

En superficies con polvillo suelto o entizadas, previamente se debe aplicar Fijador/Sellador Concentrado al agua VITRO como forma de mejorar la adherencia. Luego se debe aplicar Sellador Pigmentado VITRO como imprimación de la pintura Premium Blanco VITRO.

En superficies con parches, reparaciones o superficies de absorción diferente se debe aplicar Sellador Pigmentado VITRO para uniformizar la superficie.

NOTA: *En paredes de cocinas, previo a la aplicación, es importante eliminar adecuadamente la gratitud.*

APLICACIÓN.

IMPORTANTE: Antes de abrir el envase se debe agitar con energía para uniformizar el producto.

Diluir con agua (máx. 5 a 10 %) el producto para lograr la consistencia deseada y homogeneizar. Aplicar con rodillo de corderito o pincel sobre la superficie en 2 manos dejando transcurrir unas 6 horas de secado como mínimo entre manos.

NOTA: *No aplicar el producto en días de baja temperatura o alta humedad. En exteriores no aplicar en días en los que se prevean lluvias.*

SEGURIDAD

Este producto cumple con el artículo 1º del decreto nº 69/011



-MANTENER RECIPIENTE BIEN CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES. -DURANTE LIJADO Y APLICACIÓN PROTÉJASE CON GUANTES, LENTES Y MÁSCARA RESPIRATORIA. -EN CASO DE SALPICADURA EN PIEL U OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA. -EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUCIR EL VÓMITO Y CONSULTAR UN SERVICIO MÉDICO. -NO VERTER EL CONTENIDO EN DRENAJES O CURSOS DE AGUA. -HOJAS DE SEGURIDAD EN www.vitro.uy

PRODUCTO NO PELIGROSO
SEGÚN CLASIFICACIÓN ONU
CIAT TOXICOLOGÍA
LLAME AL TEL.: 1722

POR MÁS INFORMACIÓN COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO