

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



CARACTERISTICAS.

Imprimación Blanca al aguarrás para la preparación, sellado y uniformización de superficies de mampostería previo a la aplicación de una pintura de terminación.

Formulado para sellar revoques y mampostería en paredes con manchas persistentes o con absorción diferencial. Permite uniformizar la absorción superficial a modo de imprimación. Su alta capacidad de sellado facilita la aplicación y disminuye el consumo de pintura de las capas siguientes y de terminación.

Imprimación Blanca VITRO es particularmente útil en:

- Revoques.
- Mampostería.
- Yeso.
- Toda clase de superficies cementicias que presenten manchas u absorción diferencial.

ESPECIFICACIONES.

Composición: Resina alquídica, pigmento, cargas, aditivos y solventes.

Usos: Revoques, muros de mampostería, etc, en interiores o exteriores.

Terminación: Mate, cubriente.

Colores: Blanco

Densidad: 1,20-1,40 Kg/lit.

Rendimiento: 8 a 12 m²/lit. por mano(según superficie y método de aplicación)

Secado: 10 a 12 hs (entre manos) 24 a 48 hs (secado final)

Dilución Aguarrás mineral

Limpieza: Aguarrás mineral

Modo Aplicación: Rodillo de espuma, pincel o soplete.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Preparar correctamente la superficie eliminando suciedad, humedad, grasitud, polvo, pintura vieja descascarada o suelta. En caso de existir hongos eliminarlos con una solución diluida de hipoclorito de sodio.

En superficies nuevas, se debe dejar secar como mínimo 30 días para asegurar el correcto fraguado y la disminución adecuada de la alcalinidad. Luego se debe aplicar la Imprimación Blanca VITRO.

En superficies con parches, reparaciones o superficies de absorción diferente se debe aplicar Imprimación Blanca VITRO extendiéndose hacia la superficie sana para mejorar la uniformización de la superficie en las siguientes manos de la pintura de terminación.

NOTA: *En zonas cercanas a la costa, expuestas a niebla salina es conveniente una limpieza previa con agua dulce.*

APLICACIÓN.

Aplicar 1 o 2 manos de Imprimación Blanca VITRO con rodillo, pincel o soplete y luego de seco pasar una lija fina para pulir la superficie y mejorar nivelación de la pintura de terminación.

IMPORTANTE: Antes de abrir el envase se debe agitar con energía para uniformizar el producto.

Diluir el producto con el mínimo diluyente necesario para poder aplicarlo. Una dilución excesiva disminuye el espesor de película aplicada y por lo tanto disminuye la protección.

NOTA: No aplicar el producto en días de baja temperatura o alta humedad. En exteriores no aplicar en días en los que se prevean lluvias.

SEGURIDAD

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto n° 69/011

		-APAGAR CON EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO O ESPUMA. MANTENER RECIPIENTE BIEN CERRADO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES. -DURANTE LIJADO Y APLICACIÓN PROTÉJASE CON GUANTES, LENTES Y MÁSCARA RESPIRATORIA. -EN CASO DE SALPICADURA EN PIEL U OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA. -EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUCIR EL VÓMITO Y CONSULTAR UN SERVICIO MÉDICO. -NO VERTER EL CONTENIDO EN DRENAJES O CURSOS DE AGUA. -HOJAS DE SEGURIDAD EN www.vitro.uy
PRODUCTO (N° ONU 1263) INFLAMABLE (N° RIESGO 3)		
CIAT TOXICOLOGÍA LLAME AL TEL: 1722		

POR MÁS INFORMACIÓN COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO